

Problemas de arrugamiento o de cuarteos

Este defecto puede ser provocado por alguno de los siguientes motivos:

- Aplicación de masillas de baja elasticidad sobre maderas tales como okume o caladú. Habrá que fondear con productos débilmente pigmentados y que posean una buena elasticidad.
- Aplicación de productos parcialmente catalizados sobre maderas duras. Habrá que volver a realizar la mezcla.
- Aplicación de capas excesivas cuando se emplean sistemas catalizables al ácido. Se tendrá que disminuir el grosor de la película.
- Haber añadido exceso de catalizador en mezclas de productos al ácido.
- Haber realizado una mezcla de productos diferentes. Esto no debe hacer porque todas las familias de barnices y/o lacas no son compatibles entre ellas.